

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

Dichtungsmaterialien

Flexseal® Gummikorkplatte FS 30173

Aufbau: Flexseal® Gummikorkplatte FS 30173 besteht aus nitrilkautschukgebundenem Kork.

Eigenschaften: Flexseal® Gummikorkplatte FS 30173 ist ein öl- und kraftstoffbeständiger Werkstoff, der eine hohe Zusammenpressung und Rückfederung gewährleistet.

Anwendung: Flexseal® Gummikorkplatte FS 30173 wird als Schauglasdichtungen, Dichtungen in Kombinationen Glas/Metall, Deckeldichtungen bei Leichtbaubehältern, bei denen gute Ölbeständigkeit und Beständigkeit gegen aromatische Lösungsmittel erforderlich sind, eingesetzt.

Eigenschaft	Testmethode	Einheit	Wert
Dichte	-	g/cm ³	0,5 – 0,65
Zusammenpressung	ASTM F 36, Verfahren B	%	40 - 60
Rückfederung	ASTM F 36, Verfahren B	%	>80
Shore-A-Härte	DIN 53505	-	40 - 60
Mindestflächenpressung beim Einbau	-	N/mm ²	5
Spitzentemperatur kurzzeitig		°C	135
Dauertemperatur maximal		°C	120
Betriebsdruck maximal		Bar	20

Maximale Dauertemperatur und maximaler Druck dürfen nicht gleichzeitig auftreten!

Stand September 2011

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (0) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn
Geschäftsführer: Heinz-Jürgen Siebert | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093
St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 | UL anerkannter Repacker E341377

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte
- Technische Folien

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

Flexseal® Gummikorkplatte FS 30173

Markeninformation: Flexseal® ist eine eingetragene Marke der Firma Dr. Dietrich Müller GmbH, Deutschland.

Zur Beachtung: Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand September 2011

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (0) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn
Geschäftsführer: Heinz-Jürgen Siebert | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093
St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 | UL anerkannter Repacker E341377

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte
- Technische Folien