

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

Flexible Elektro-Isolierstoffe

Viledon® H 1015

Beschreibung: Viledon® H 1015 ist ein Polyestervliesstoff, der thermisch verfestigt wurde.

Anwendung: Viledon® H 1015 ist ein Vliesstoff für die Elektroindustrie und wird dort größtenteils als Isolationsmaterial in Motoren verwendet.

Lieferform: Viledon® H 1015 kann klebend oder nicht klebend geliefert werden und wird als Stanz- oder Formteil, sowie als Rollenware oder als Band geliefert. Andere Abmessungen auf Anfrage. Viledon® H 1015 wird standardmäßig auf Rollen mit einer Breite von 800 mm oder 1600 mm und einer Schneidbreite von 15 mm sowie einem Rollendurchmesser von max. 800 mm geliefert. Die Standardlänge der Rollen liegt bei 100 m, andere Abmessungen auf Anfrage. Viledon® H 1015 wird auf Rollen mit einem Kerndurchmesser von 70, 76 oder 152 mm geliefert.

Eigenschaft	Testmethode	Einheit	Werte
Gewicht	ISO 9073-1	g/m ²	150
Dicke	FNS 19-04-04	mm	0,270
Höchstzugkraft Längs Quer	ISO 9073-3	N/5 cm	200 380
Höchstzugkraftdehnung Längs Quer	ISO 9073-3	%	10 30
Luftdurchlässigkeit	ISO 9073-15	dm ³ /s m ²	200

Stand September 2014

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (0) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn
Geschäftsführer: Heinz-Jürgen Siebert | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093
St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 | UL anerkannter Repacker E341377

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisolierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte
- Technische Folien

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

Viledon® H 10015

Markeninformation: Viledon® ist eine eingetragene Marke der Carl Freudenberg AG.

Zur Beachtung: Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand September 2014

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (0) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn
Geschäftsführer: Heinz-Jürgen Siebert | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093
St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 | UL anerkannter Repacker E341377

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte
- Technische Folien