

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

Flexible Elektro-Isolierstoffe

Viledon® H 3006

Beschreibung: Viledon® H 3006 ist ein Polyestervliesstoff, der thermisch verfestigt wurde.

Anwendung: Viledon® H 3006 ist ein Vliesstoff für die Elektroindustrie und kann beispielsweise als Phasenisolierung verwendet werden.

Lieferform: Viledon® H 3006 kann klebend oder nicht klebend ausgerüstet werden und wird als Stanz- oder Formteil, sowie als Rollenware oder als Band geliefert. Andere Abmessungen auf Anfrage. Viledon® H 3006 wird standardmäßig auf Rollen mit einer Breite von 1000 oder 1250 mm, sowie einer Schneidbreite von 15 mm und einem Rollendurchmesser von max. 800 mm geliefert. Die Standardlänge der Rollen liegt bei 1000 oder 4000 m, andere Abmessungen auf Anfrage. Viledon® H 3006 wird auf Rollen mit einem Kerndurchmesser von 70, 76 oder 152 mm geliefert.

Eigenschaft	Testmethode	Einheit	Werte
Gewicht	ISO 9073-1	g/m ²	60
Dicke	FNS 19-04-04	mm	0,085
Höchstzugkraft Längs	ISO 9073-3	N/5 cm	220
Quer			40
Höchstzugkraftdehnung Längs	ISO 9073-3	%	22
Quer			5
Luftdurchlässigkeit	ISO 9073-15	dm ³ /s m ²	120

Stand September 2014

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (0) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn
Geschäftsführer: Heinz-Jürgen Siebert | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093
St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 | UL anerkannter Repacker E341377

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisolierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte
- Technische Folien

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

Viledon® H 3006

Markeninformation: Viledon® ist eine eingetragene Marke der Carl Freudenberg AG.

Zur Beachtung:

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand September 2014

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (0) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn
Geschäftsführer: Heinz-Jürgen Siebert | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093
St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 | UL anerkannter Repacker E341377

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte
- Technische Folien