

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

Elektro-Isolierstoffe

Rigidiso[®] FMG RI 40513

Anwendung: Rigidiso[®] FMG RI 40513 wurde speziell entwickelt für verschiedenste Heizelemente mit höchsten Anforderungen an thermisches und elektrisches Isolationsverhalten. Im Haushalt, in der Industrie und für alle anderen Anwendungen bei denen eine hervorragende Temperaturbeständigkeit, mechanische und elektrische Eigenschaften gefordert werden, wie z.B. Haartrockner, Wäschetrockner, Streifenheizung usw. Rigidiso[®] FMG RI 40513 kann bei Raumtemperatur in Hülsenform gebracht werden. Erhöhung auf eine max. Temperatur von 150°C für max. 1 Minute hat eine weitere Verbesserung der Flexibilität zur Folge.
Klassifizierung UL94 (94 V-0)

Bestandteile: Rigidiso[®] FMG RI 40513 besteht aus mindestens 92% Muscovite, imprägniert mit einem hochtemperaturbeständigen Silikonbinder.

Lieferform: Rigidiso[®] FMG RI 40513 kann in den Stärken 0,1 – 6,0 mm geliefert werden. Die Standardabmessungen sind 1000 mm breit und max. 2400 mm lang. Auf Kundenwunsch können auch Streifen oder Stanzteile nach Zeichnung oder Maßangaben gefertigt werden.

Bearbeitung: Rigidiso[®] FMG RI 40513 kann einfach gestanzt oder geschnitten werden. Stanzwerkzeuge sollten mit einem Niederhaltesystem ausgestattet sein.

Stand November 2014

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

Rigidiso[®] FMG RI 40513

Technische Daten	Norm	Einheit	Techn. Wert
Glimmergehalt	IEC 60371-2	%	mind. 92
Bindergehalt (Silikon)	IEC 60371-2	%	max. 8
Rohdichte	IEC 60371-2	g/cm ³	1,8 – 1,9
Temperaturbeständigkeit			
Langfristig:		°C	700
Kurzfristig:		°C	1.000
Qxygen index	ASTM-02583		90
Durchschlagsfestigkeit	IEC 60243 bei 20°C	KV/mm	>20
Wärmeleitfähigkeit			
bei 200 °C		W/mK	ca. 0,20
bei 400 °C		W/mK	ca. 0,35
Ausdehnung			
Senkrecht			60 x 10 ⁻⁶ /°K
Parallel			10 x 10 ⁻⁶ /°K

Markeninformation: Rigidiso[®] ist eine eingetragene Marke der Firma Dr. Dietrich Müller GmbH, Deutschland.

Zur Beachtung: Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand November 2014



Dr. Dietrich Müller GmbH
Zeppelinring 18
D-26197 Ahlhorn

Tel: +49 (0) 44 35 / 97 10 10
Fax: +49 (0) 44 35 / 97 10 11
info@mueller-ahlhorn.com

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

Stand November 2014

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (0) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn
Geschäftsführer: Heinz-Jürgen Siebert | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093
St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 | UL anerkannter Repacker E341377

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte
- Technische Folien