

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

Standardmaterialien

Doppelseitiges Klebeband SP 61551

Aufbau: SP 61551 ist ein doppelseitiges, transparentes, verzugsfestes Montageklebeband.

Eigenschaft	Bezeichnung	Farbe	Dicke (mm)
Abdeckung	Polypropylenfolie	gelb	ca. 0,10
Klebstoff abgedeckte Seite	Modifiziertes Acrylat	-	-
Träger	Polypropylenfolie	transparent	ca. 0,22
Klebstoff offene Seite	Modifiziertes Acrylat	-	-

Eigenschaft: SP 61551 verfügt über eine gute Anfangs- und Endhaftung sowie über eine hohe Schwerfestigkeit. Außerdem hat SP 61551 eine gute Alterungsbeständigkeit. SP 61551 ist weitestgehend resistent gegen den Einfluss von Chemikalien.

Anwendung: SP 61551 wird als selbstklebende Ausrüstung von Kunststoffen, Schildern, Blenden und Skalen in der Elektro-/Elektronikindustrie sowie als selbstklebende, verzugsfreie Ausrüstung von Gummiformartikeln und -profilen eingesetzt.

Lieferformen: SP 61551 wird auf Rollen oder auf Spulen (auf Anfrage) geliefert.
Ab einer Länge von 100/200 m, kann SP 61551 in einer Breite von >12 mm geliefert werden. Bei einer Länge von 50 m, kann SP 61551 in einer Breite von >6 mm geliefert werden.
Die Maximale Lieferbreite beträgt 1260 mm. Andere Abmessungen, Stanzteile auf Anfrage.

Stand Oktober 2014

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (0) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn
Geschäftsführer: Heinz-Jürgen Siebert | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093
St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 | UL anerkannter Repacker E341377

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte
- Technische Folien

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

Doppelseitiges Klebeband SP 61551

Lagerbedingungen: Die Lagerung der Haftklebebänder hat bei Raumtemperatur und normaler Luftfeuchtigkeit (50 - 70%) zu erfolgen. Die Lagerfähigkeit beträgt ein Jahr nach Auslieferung.

Eigenschaft	Testmethode	Einheit	Wert
Gesamtdicke	-	mm	ca. 0,32
Temperaturbereich	-	°C	-40 bis +100
Scherfestigkeit auf Stahl bei +23°C +/-2°C	DIN EN 1943	mm ²	60 N/625
Schälfestigkeit auf Stahl bei +23°C +/-2°C	DIN EN 1939	Mm	35 N/25
Empfohlene Verarbeitungstemperatur	-	-	18°C bis 35 °C
Anfangshaftung	-	-	besonders geeignet
Endfestigkeit	-	-	geeignet
Verzugsfestigkeit	-	-	besonders geeignet
Klebung auf glattem Untergrund	-	-	besonders geeignet
Klebung auf rauem Untergrund	-	-	besonders geeignet
Alterungsbeständigkeit	-	-	geeignet
Witterungsbeständigkeit	-	-	geeignet
Chemikalienbeständigkeit	-	-	geeignet
Weichmacherbeständigkeit	-	-	besonders geeignet
Schaumstoff	-	-	nicht geeignet
Gummi	-	-	geeignet
Gewebe	-	-	besonders geeignet
Glas/Keramik	-	-	besonders geeignet
Holz	-	-	besonders geeignet
Kunststoff hochenergetisch: PVC, PC, ABS,...	-	-	besonders geeignet
Kunststoff niederenergetisch: PE, PP,...	-	-	geeignet
Metall	-	-	besonders geeignet
Papier/Pappe	-	-	besonders geeignet

Stand Oktober 2014

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (0) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
 info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn
 Geschäftsführer: Heinz-Jürgen Siebert | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093
 St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 | UL anerkannter Repacker E341377

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte
- Technische Folien

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

Doppelseitiges Klebeband SP 61551

Zur Beachtung:

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand Oktober 2014

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (0) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn
Geschäftsführer: Heinz-Jürgen Siebert | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093
St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 | UL anerkannter Repacker E341377

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte
- Technische Folien