

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

Standardprodukte

Glasseidenschlauch SP 62181

Beschreibung: SP 62181 ist ein Glasseidengeflecht mit Polyurethanlackbeschichtung.

Standardfarbe: SP 62181 wird in vielen Standardfarben geliefert.

Eigenschaften: SP 62181 zeichnet sich durch seine gute thermische und chemische Beständigkeit aus und besitzt darüber hinaus noch ein hohes Maß an Flexibilität.

Eigenschaft	Testmethode	Einheit	Tech. Wert
Isolierstoffklasse	-	-	F / 155 °C
Arbeitstemperaturbereich	-	-	-25 °C / +155°C
Durchschlagsfestigkeit	UL 1441 – 25 mm	kV	4000
Entflammbarkeit	UL 1441	-	Besteht den horizontalen Flammtest
Kältebeständigkeit	UL 1441	-	Besteht den Kälte-Knick-Test
Flexibilität	UL 1441	-	Besteht den Test. Es bilden sich weder Risse auf der Oberfläche des Schlauches, noch löst sich die Lackschicht ab.

Stand November 2014

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (0) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn
Geschäftsführer: Heinz-Jürgen Siebert | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093
St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 | UL anerkannter Repacker E341377

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte
- Technische Folien

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

Glasseidenschlauch SP 62181

Zur Beachtung:

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand November 2014

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (0) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn
Geschäftsführer: Heinz-Jürgen Siebert | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093
St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 | UL anerkannter Repacker E341377

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte
- Technische Folien