

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

Wärmeleitprodukte

Thermipad[®] TP 22600

Aufbau: Thermipad[®] TP 22600 ist eine Silikonfolie mit einer Glasgewebeeinlage.

Eigenschaften: Thermipad[®] TP 22600 ist eine sehr weiche Softfolie, die sich mit wenig Druck an Unebenheiten anpasst. Thermipad[®] TP 22600 besitzt auch bei hohen Scher- und Reißkräften eine sehr hohe Durchlagsfestigkeit.

Anwendungen: Thermipad[®] TP 22600 wird in elektrischen Komponenten wie z.B. LCD TV und Telefonapparaten als Halbleiter und Kühlkörper eingesetzt. Außerdem kann es als Kühl- und Wärmebaustein verwendet werden, sowie in allen Anwendungen in denen ein Metallgehäuse als Kühlkörper eingesetzt wird.

Lieferformen: Thermipad[®] TP 22600 wird in Zuschnitten und Formen nach Kundenspezifikation, sowie in Form von Matten (200 mm x 400 mm) geliefert.

Lagerbedingungen: Thermipad[®] TP 22600 sollte in der Originalverpackung bei max. 40°C gelagert werden.

Stand September 2014

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (0) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn
Geschäftsführer: Heinz-Jürgen Siebert | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093
St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 | UL anerkannter Repacker E341377

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte
- Technische Folien

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

Thermipad® TP 22600

Eigenschaft	Testmethode	Einheit	Werte
Gesamtdicke	-	mm	0,50 - 12
Farbe	-	-	rosa & weiß
Härte	ASTM D2240	Shore C	10
Dichte	ASTM D792	g/cc	2.0
Zugfestigkeit	ASTM D412	KN/m	2.5
Reißdehnung	ASTM D412	%	60%
Langzeitbelastung	EN344	°C	-40 bis 150
Durchschlagsspannung	ASTM D149	KV/mm	≥6.0
Spez. Volumenwiderstand	ASTM D257	Ohm-cm	6.2 x 10 ¹⁵
Dielektrizitätszahl	ASTM D150	1MHz	5.27
Schwund	150°C 240H	≤1%	-
Brennstoffklasse	UL 94	-	V-0
Wärmeleitfähigkeit	ASTM E1461	W/m.k	1.0

Markeninformation: Thermipad® ist eine eingetragene Marke der Firma Dr. Dietrich Müller GmbH, Deutschland.

Zur Beachtung: Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand September 2014

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (0) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn
Geschäftsführer: Heinz-Jürgen Siebert | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093
St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 | UL anerkannter Repacker E341377

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte
- Technische Folien