

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

Standardprodukte

Kabelbinder SP 64000

Eigenschaften: SP 64000 Kabelbinder ist ein einteilig geformter Mechanismus ohne Metallhaken oder aufwändige Keilkonstruktionen. SP 64000 ist frei von scharfen Kanten oder Graten. SP 64000 wird aus hochwertigstem, reinem Nylon 6.6 – Granulat hergestellt, Entflammbarkeit UL-94 selbstlöschend. Die hohe Materialqualität macht SP 64000 hoch resistent gegen: Bremsflüssigkeiten, Schmiermittel, Servolenkungsflüssigkeiten, Öl, Fette, Hydrokarbonate, Farben, Lacke und Lackentferner. SP 64000 hat eine Temperaturbeständigkeit von 130°C.

Länge (mm)	Breite (mm)	Max. Bündeldurchmesser (mm)	Zugfestigkeit (kgs)
82	2.5	15	8.0
94	2.5	15	8.0
100	2.5	18	8.1
122	2.5	24	8.1
160	2.5	40	8.1
202	2.5	50	8.1
250	2.8	65	14
300	2.8	76	14
143	3.6	33	18.2
150	3.6	33	18.2
202	3.6	50	18.2
251	3.6	66	18.2
303	3.6	76	18.2
371	3.6	102	18.2
121	4.8	24	22.2
160	4.8	38	22.2
179	4.8	41	22.2
192	4.8	43	22.2

Stand November 2014

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (0) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn
Geschäftsführer: Heinz-Jürgen Siebert | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093
St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 | UL anerkannter Repacker E341377

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte
- Technische Folien

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

Kabelbinder SP 64000

Länge (mm)	Breite (mm)	Max. Bündeldurchmesser (mm)	Zugfestigkeit (kgs)
202	4.8	50	22.2
251	4.8	66	22.2
280	4.8	70	22.2
300	4.8	76	22.2
370	4.8	102	22.2
391	4.8	106	22.2
430	4.8	114	22.2
530	4.8	140	22.2

Zur Beachtung:

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand November 2014

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (0) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn
Geschäftsführer: Heinz-Jürgen Siebert | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093
St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 | UL anerkannter Repacker E341377

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte
- Technische Folien