

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

## Wärmeleitprodukte

### Thermigrease® TG 20032

---

**Beschreibung:** Thermigrease® TG 20032 ist eine silikonfreie Wärmeleitpaste.

---

**Eigenschaften:** Thermigrease® TG 20032 ist für erhöhte Temperatur-, Wärmeleit- und Stabilitätsanforderungen geeignet.

---

**Anwendungen:** Thermigrease® TG 20032 ist besonders geeignet für Auftragung mit Pinsel, Spachtel, Sieb- und Tampondruck. Thermigrease® TG 20032 deckt ein breites Anwendungsfeld ab und kann in vielen Industriezweigen eingesetzt werden.

---

**Standardfarbe:** Thermigrease® TG 20032 wird in der Farbe weiß geliefert.

---

**Lieferform:** Thermigrease® TG 20032 ist in Spritzen, Tuben, Kartuschen, Bechern und Eimern lieferbar.

---

**Lagerbedingungen:** Thermigrease® TG 20032 sollte in trockenen Räumen bei Raumtemperatur und in der Originalverpackung gelagert werden.

---

Stand September 2014

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (0) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (0) 4435 97 10 11  
info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn  
Geschäftsführer: Heinz-Jürgen Siebert | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093  
St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 | UL anerkannter Repacker E341377

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte
- Technische Folien

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

## Thermigrease TG 20032

| Eigenschaft            | Testmethode | Einheit            | Wert             |
|------------------------|-------------|--------------------|------------------|
| Zustand                | -           | -                  | pastös           |
| Dichte bei 25°C        | -           | kg/dm <sup>3</sup> | 2,1 – 2,3        |
| Temperaturbereich      | -           | °C                 | -50 bis +208     |
| Wärmeleitfähigkeit     | DIN 52612   | W/mk               | 2,5              |
| Elektr. Widerstand     | -           | Ohm x cm           | 10 <sup>14</sup> |
| Durchschlagsfestigkeit | DIN 53481   | KV/mm              | ca. 20           |

**Markeninformation:** Thermigrease® ist eine eingetragene Marke der Dr. Dietrich Müller GmbH, Deutschland.

**Zur Beachtung:** Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand September 2014

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (0) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (0) 4435 97 10 11  
info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn  
Geschäftsführer: Heinz-Jürgen Siebert | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093  
St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 | UL anerkannter Repacker E341377

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte
- Technische Folien