

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

Elektro-Isolierstoffe

Rigidiso[®] RI 40344

Aufbau: Rigidiso[®] RI 40344 ist ein aus Kunstharzpressholz gefertigtes Plattenlaminat und entspricht den Normtypen:

IEC 61061	T2R
DIN 7707	KP 20 242

Eigenschaft: Rigidiso[®] RI 40344 ist sehr gut isolierend bis Isolierstoffklasse A (105°C), zudem erfüllt es sehr gute mechanische Eigenschaften.

Anwendung: Rigidiso[®] RI 40344 wird verwendet, wenn gute mechanische und elektrische Eigenschaften im Niederspannungsbereich gefordert werden, u.a. bei Labortischen, Frontverkleidungen im Innenbereich und Grundplatten bei Schalteinrichtungen.

Lieferformen: Rigidiso[®] RI 40344 ist in der Dicke 15 - 200 mm lieferbar sowie in den Plattenformaten:
1000 x 1000 mm und
2000 x 1000 mm bei einer Formattoleranz von $\pm 0,14$ mm.
Auf Wunsch können auch Zuschnitte geliefert werden.

Standardfarbe: Rigidiso[®] RI 40344 wird in einer braunen Farbe geliefert.

Stand Juli 2011

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (0) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn
Geschäftsführer: Heinz-Jürgen Siebert | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093
St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 | UL anerkannter Repacker E341377

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisolierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte
- Technische Folien

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

Rigidiso[®] RI 40344

Lagerbedingungen: Rigidiso[®] RI 40344 ist unter Normalbedingungen unbegrenzt lagerfähig (20°C, 50% r. F.).

Eigenschaft	Norm	Einheit	Tech. Wert
Dichte	IEC 61061	g/cm ³	1,25
Biegefestigkeit	DIN EN ISO 178	N/mm ²	190
Elastizitätsmodul aus dem Biegeversuch	DIN EN ISO 178	N/mm ²	16000
Druckfestigkeit	DIN EN ISO 604	N/mm ²	160
Druckfestigkeit	DIN EN ISO 604	N/mm ²	110
Zugfestigkeit	DIN EN ISO 527	N/mm ²	150
Schlagzähigkeit	DIN EN ISO 179	kJ/m ²	52
Schlagzähigkeit	DIN EN ISO 179	kJ/m ²	48
Durchschlagsfestigkeit bei 20°C	IEC 60 243	kV/25 mm	70
ODurchschlagsfestigkeit bei 90°C	IEC 60 243	kV/25 mm	70
Durchgangswiderstand nach Behandlung	IEC 60 093	Ω cm	10 ¹²
Dielektrischer Verlustfaktor bei 50 Hz 20°C	DIN 53 483	tan	0,02
Kriechstromfestigkeit	IEC 60 112	Stage	CTI 175
Ölaufnahme	IEC 61 061	%	10
Wärmeleitfähigkeit bei 20°C	DIN 52 612	W/mK	0,2
Temperaturgrenzen bei Dauerbelastung	-	°C	105
Temperaturgrenzen bei Behandlung	-	°C	130

Stand Juli 2011

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (0) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
 info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn
 Geschäftsführer: Heinz-Jürgen Siebert | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093
 St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 | UL anerkannter Repacker E341377

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte
- Technische Folien

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

Rigidiso[®] RI 40344

Markeninformation: Rigidiso[®] ist eine eingetragene Marke der Firma Dr. Dietrich Müller GmbH, Deutschland.

Zur Beachtung: Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand Juli 2011

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (0) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (0) 4435 97 10 11
info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn
Geschäftsführer: Heinz-Jürgen Siebert | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093
St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 | UL anerkannter Repacker E341377

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte
- Technische Folien