

Dr. Dietrich Müller GmbHZeppelinring 18
D-26197 Ahlhorn

Tel: +49 (0) 44 35 / 97 10 10 Fax: +49 (0) 44 35 / 97 10 11 info@mueller-ahlhorn.com

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

Technische Folien

Tecfilm® PVDF TC 00130

Beschreibung: Tecfilm® PVDF TC 00130 ist ein hochkristalliner, thermoplastischer Fluorkunststoff

mit guten mechanischen, thermischen und elektrischen Eigenschaften sowie hervorragender chemischer Beständigkeit. Im Vergleich zu den anderen

Fluorkunststoffen hat Tecfilm® PVDF TC 00130 eine niedrige Dichte und eine gute

Bearbeitbarkeit bzw. Dimensionsstabilität.

Anwendungen: Tecfilm® PVDF TC 00130 wird z. B. als Pumpenteile, Ventilkörper/Ventilteile,

Dichtungen, Gleitlager oder Armaturen eingesetzt.

Farbe: Tecfilm® PVDF TC 00130 wird in der Farbe Natur (Weiß bis Elfenbein) geliefert.

Lieferform: Rollenware oder Zuschnitte auf Anfrage. Breite 8 – 1000 mm.

Stand Oktober 2014

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (o) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (o) 4435 97 10 11 info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn Geschäftsführer: Heinz-Jürgen Siebert | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093 St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 | UL anerkannter Repacker E341377

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisolierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte
- Technische Folien



Dr. Dietrich Müller GmbHZeppelinring 18
D-26197 Ahlhorn

Tel: +49 (0) 44 35 / 97 10 10 Fax: +49 (0) 44 35 / 97 10 11 info@mueller-ahlhorn.com

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

Tecfilm® PVDF TC 00130

Eigenschaft	Testmethode	Einheit	Wert
Dichte	DIN 53 479	g/cm³	1,78
Streckspannung	DIN 53 455	Мра	56
Reißdehnung	DIN 53 455	%	22
Elastizitätsmodul aus Zugversuch	DIN 53 457	MPa	2.000
Elastizitätsmodul aus Biegeversuch	DIN 53 457	MPa	2.000
Biegefestigkeit	DIN 53 452	Мра	75
Schlagzähigkeit	DIN 53 453	kJ/m²	o.B.
Kerbschlagzähigkeit	DIN 53 453	kJ/m²	>15
Kugeldruckhärte H _{358/30}	DIN 53 456	Мра	120
Zeitdehnungspannung bei 1% Dehnung	DIN 53 444	MPa	3
Gleitreibungskoeffizient gegen Stahl	-	-	0,3
Schmelztemperatur	DIN 53 763	°C	+178
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52 612	W/(K * m)	0,19
Spezifische Wärmekapazität	-	J/(g*K)	0,96
Längenausdehnungskoeffizient (linear)	-	10 ⁻⁵ *K ⁻¹	13
Temperatureinsatzbereich (langzeitig)	-	°C	-40 / +140
Temperatureinsatzbereich (kurzzeitig)	-	°C	+160
Brandverhalten	UL 94	-	V-0
Dielektizitätszahl	DIN 53 483	-	8,0
Dielektrischer Verlustfaktor	DIN 53 483	-	0,165
Spezifischer Durchgangswiderstand	DIN 53 482	Ω * cm	5 x 10 ¹⁴
Oberflächenwiderstand	DIN 53 482	Ω	10 ¹³
Durchschlagsfestigkeit	DIN 53 481	KV/mm	25
Kriechstromfestigkeit	DIN 53 480	-	CTI 600

Markeninformation: Tecfilm ist eine eingetragene Marke der Firma Dr. Dietrich Müller GmbH,

Deutschland.

Stand Oktober 2014

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (o) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (o) 4435 97 10 11 info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn Geschäftsführer: Heinz-Jürgen Siebert | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093 St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 | UL anerkannter Repacker E341377

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisolierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte
- Technische Folien



Dr. Dietrich Müller GmbHZeppelinring 18

D-26197 Ahlhorn

Tel: +49 (0) 44 35 / 97 10 10 Fax: +49 (0) 44 35 / 97 10 11 info@mueller-ahlhorn.com

Dr. Dietrich Müller GmbH, Zeppelinring 18, D-26197 Ahlhorn

Tecfilm® PVDF TC 00130

Zur Beachtung:

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Stand Oktober 2014

Zeppelinring 18 | D-26197 Ahlhorn | Tel.: +49 (o) 4435 97 10 10 | Fax: +49 (o) 4435 97 10 11 info@mueller-ahlhorn.com | www.mueller-ahlhorn.com | Sitz der Gesellschaft: Ahlhorn Geschäftsführer: Heinz-Jürgen Siebert | AG Oldenburg: HRB 209026 | Ust. ID-Nr.: DE 295969093 St.-Nr.: 68/207/07677 | Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008 | UL anerkannter Repacker E341377

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisolierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte
- Technische Folien