

Klebebänder

3M™ 468 MP

Material: 3M™ 468 MP ist ein Transferklebeband mit Acrylatkleber.

Eigenschaften: 3M™ 468 MP bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen UV-Strahlung und Temperaturbelastungen sowie Chemikalien und Lösemitteln.

Anwendung: 3M™ 468 MP wird für die dauerhafte, belastbare Befestigung verschiedener Werkstoffe wie Metall, Holz, Glas, einige (hochenergetische) Kunststoffe sowie oberflächenbehandelte Werkstoffe (z. B. lackierte Flächen) verwendet.

Farbe: 3M™ 468 MP wird standardmäßig in transparent geliefert.

Eigenschaft	Einheit	Wert
Temperaturbeständigkeit, langfristig	°C	-40 – 150°C
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig 1h	°C	200°C°
Abschälkraft, 180° auf rostfreiem Stahl 20 min. nach Verklebung 48 h nach Verklebung	N/25 mm	24 34
Abschälkraft, 90° auf Aluminium zu rostfreiem Stahl Polycarbonat	N/25 mm	94 40
Scherfestigkeit nach 48 h auf Aluminium zu rostfreiem Stahl	°C/g	>10000

Dr. Dietrich Müller GmbH

3M™468 MP

Zur Beachtung:

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Dr. Dietrich Müller GmbH