

Schichtpressstoffe

Rigidiso® RI 40314

Aufbau: Rigidiso® RI 40314 ist ein aus Kunstharzpressholz gefertigtes Plattenlaminat und entspricht den Normtypen:

IEC 61061	P4R
DIN 7707	KP 20 214

Eigenschaft: Rigidiso® RI 40314 ist sehr gut isolierend bis Isolierstoffklasse A (105°C), zudem erfüllt es sehr gute mechanische Eigenschaften.

Anwendung: Rigidiso® RI 40314 wird verwendet, wenn gute mechanische und elektrische Eigenschaften im Niederspannungsbereich gefordert werden, u.a. bei Labortischen, Frontverkleidungen im Innenbereich und Grundplatten bei Schalteinrichtungen.

Lieferformen: Rigidiso® RI 40314 ist in der Dicke 15 - 200 mm lieferbar sowie in den Plattenformaten:

1000 x 1000 mm und
2000 x 1000 mm bei einer Formattoleranz von $\pm 0,14$ mm.
Auf Wunsch können auch Zuschnitte geliefert werden.

Standardfarbe: Rigidiso® RI 40314 wird in einer braunen Farbe geliefert.

Dr. Dietrich Müller GmbH

Rigidiso® RI 40314

Lagerbedingungen: Rigidiso® RI 40314 ist unter Normalbedingungen unbegrenzt lagerfähig (20°C, 50% r. F.).

Eigenschaft	Norm	Einheit	Tech. Wert
Dichte	IEC 61061	g/cm ³	1,25
Biegefestigkeit	DIN EN ISO 178	N/mm ²	210
Elastizitätsmodul aus dem Biegeversuch	DIN EN ISO 178	N/mm ²	17000
Druckfestigkeit	DIN EN ISO 604	N/mm ²	130
Druckfestigkeit	DIN EN ISO 604	N/mm ²	100
Zugfestigkeit	DIN EN ISO 527	N/mm ²	170
Schlagzähigkeit	DIN EN ISO 179	kJ/m ²	56
Schlagzähigkeit	DIN EN ISO 179	kJ/m ²	50
Durchschlagsfestigkeit bei 20°C	IEC 60 243	kV/25 mm	70
Durchschlagsfestigkeit bei 90°C	IEC 60 243	kV/25 mm	70
Durchgangswiderstand nach Behandlung	IEC 60 093	Ω cm	10 ¹²
Dielektrischer Verlustfaktor bei 50 Hz 20°C	DIN 53 483	tan	0,02
Kriechstromfestigkeit	IEC 60 112	Stage	CTI 175
Ölaufnahme	IEC 61 061	%	10
Wärmeleitfähigkeit bei 20°C	DIN 52 612	W/mK	0,2
Temperaturgrenzen bei Dauerbelastung	-	°C	105
Temperaturgrenzen bei Behandlung	-	°C	140

Dr. Dietrich Müller GmbH

Rigidiso® RI 40314

Markeninformation: Rigidiso® ist eine eingetragene Marke der Firma Dr. Dietrich Müller GmbH, Deutschland.

Zur Beachtung: Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Dr. Dietrich Müller GmbH