

Klebebänder

Isolierklebeband SP 61311

Aufbau: Isolierklebeband SP 61311 ist eine Komposition aus dem Trägermaterial Laminat Polyester/ Polyestervlies und einem Acrylatkleber.

Eigenschaft: Isolierklebeband SP 61311 verfügt, wie SP 61310, über eine gute Polsterwirkung durch das Polyestervlies und eine verminderte Weiterreißneigung. Da SP 61311 jedoch dicker ist, besitzt es eine bessere mechanische Stabilität und eine höhere Spannfestigkeit.

Anwendung: Isolierklebeband SP 61311 ist geeignet zum Abkleben von Lötstellen und für Abschlussbandagen. Isolierklebeband SP 61311 ist außerdem in 1 – 3 mm Breite zur Erzeugung einer definierten Luft- und Kriechstrecke in Spulen erhältlich.

Standardfarbe: Isolierklebeband SP 61311 wird in der Farbe Weiß geliefert.

Lieferformen: Isolierklebeband SP 61311 wird in Bändern als Standard in 33 m und 66 m Längen geliefert, auf Anfrage auch andere Längen.

Lagerbedingungen: Isolierklebeband SP 61311 ist bei kühler und trockener Lagerung (15 - 20°C, <65% rel. Luftfeuchtigkeit) mindestens 6 Monate haltbar.

Dr. Dietrich Müller GmbH

Isolierklebeband SP 61311

Eigenschaft	Testmethode	Einheit	Werte
Gesamtdicke	ASTM D-1000	mm	0,180 ± 10%
Trägermaterial	ASTM D-1000	-	Polyesterfolie
Trägerstärke	ASTM D-1000	mm	0,150 ± 10%
Kleberart	ASTM D-1000	-	Acrylat
Brennbarkeit	ASTM D-1000	-	Bu 1
Isolierstoffklasse	VDE 0530	-	B
Klebevermögen	ASTM D-1000	N/10mm	≥ 3,5
Scherkraft nach Lösemittelbeanspruchung	ASTM D-1000	N/10mm	40
Grenztemperatur	ASTM D-1000	°C	130
Kurzzeitbelastung (1 Stunde)	ASTM D-1000	°C	175
Durchschlagsspannung	VDE 0303	V _{eff}	6000
Elektrolytische Korrosionswirkung	VDE 0340	AN	1,2
Reißkraft	ASTM D-1000	N/10mm	110
Reißdehnung	ASTM D-1000	%	15-20

Zur Beachtung:

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Dr. Dietrich Müller GmbH