

# Klebebänder

## Isolierklebeband SP 61314

---

**Aufbau:** Isolierklebeband SP 61314 ist eine Komposition aus dem Trägermaterial Laminat Polyester/ imprägniertes Krepppapier und einem Acrylatkleber.

---

**Eigenschaft:** Isolierklebeband SP 61314 besitzt durch die Polyesterfolie eine hohe Durchschlagsfestigkeit. Zudem ist SP 61314 außerordentlich rei- und stofest und verfgt ber eine hohe Trnkmittelaufnahme und eine hohe Klebkraft.

---

**Anwendung:** Isolierklebeband SP 61314 wird im Motoren- und Transformatorenbau, beim Abkleben von Lt- und Schweistellen, sowie bei Spulen- und Abschlussbandagen verwendet.

---

**Standardfarbe:** Isolierklebeband SP 61314 wird in der Farbe chamois geliefert.

---

**Lieferformen:** Isolierklebeband SP 61314 wird in Bnder als Standard in 33 m und 66 m Lngen geliefert, auf Anfrage auch andere Lngen.

---

**Lagerbedingungen:** Isolierklebeband SP 61314 ist bei khler und trockener Lagerung (15 - 20°C, <65% rel. Luftfeuchtigkeit) mindestens 6 Monate haltbar.

---

Dr. Dietrich Mller GmbH

## Isolierklebeband SP 61314

Eigenschaft	Testmethode	Einheit	Werte
Gesamtdicke	ASTM D-1000	mm	0,200 ± 10%
Trägermaterial	ASTM D-1000	-	Laminat Polyester/ Krepppapier
Trägerstärke	ASTM D-1000	mm	0,150 ± 10%
Kleberart	ASTM D-1000	-	Acrylat
Brennbarkeit	ASTM D-1000	-	Bu 1
Isolierstoffklasse	VDE 0530	-	B
Klebevermögen	ASTM D-1000	N/10mm	3,5
Grenztemperatur	ASTM D-1000	°C	130
Kurzzeitbelastung (1 Stunde)	ASTM D-1000	°C	175
Durchschlagsspannung	VDE 0303	V <sub>eff</sub>	6.000
Elektrolytische Korrosionswirkung	VDE 0340	AN	1,2
Reißkraft	ASTM D-1000	N/10mm	40-50
Reißdehnung	ASTM D-1000	%	45-60
Band	DIN 40633	-	W 80 Teil 3

### Zur Beachtung:

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.