

Dr. Dietrich Müller GmbH Zeppelinring 18 D-26197 Ahlhorn Tel.: +49 (0) 44 35 - 97 10 10 Fax: +49 (0) 44 35 - 97 10 11 Info@mueller-ahlhorn.com

Klebebänder

Isolierklebeband SP 61506

Aufbau: Isolierklebeband SP 61506 ist eine Komposition aus einem Polyimid und

einem Polysiloxankleber.

Eigenschaft: Isolierklebeband SP 61506 ist ein universelles und hochtemperaturfestes

Klebeband für höchste Anforderungen. Isolierklebeband SP 61506 hat zu dem eine hohe Durchschlagsfestigkeit und gute mechanische Eigenschaften auch

bei hohen Temperaturen.

Anwendung: Isolierklebeband SP 61506 wird in Hochleistungsmotoren und beim

Wellenlöten verwendet.

Standardfarbe: Isolierklebeband SP 61506 ist in der Farbe Braun erhältlich.

Lieferformen: Isolierklebeband SP 61506 wird in Bändern als Standard in 33 m und 66 m

Längen geliefert, auf Anfrage auch andere Längen.

Lagerbedingungen: Isolierklebeband SP 61506 ist bei kühler und trockener Lagerung (15 - 20°C,

<65% rel. Luftfeuchtigkeit) mindestens 12 Monate haltbar.

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisolierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte



Dr. Dietrich Müller GmbH Zeppelinring 18 D-26197 Ahlhorn Tel.: +49 (0) 44 35 - 97 10 10 Fax: +49 (0) 44 35 - 97 10 11 Info@mueller-ahlhorn.com

Isolierklebeband SP 61506

Eigenschaft	Testmethode	Einheit	Wert
Gesamtdicke	-	mm	0,065 ± 10 %
Trägermaterial	-	-	Polyimid
Trägerstärke	-	mm	0,025 ± 10 %
Kleberart	-	-	PS
Brennbarkeit	-	-	Bu 1
Isolierstoffklasse	VDE 0530	-	Н
Klebevermögen	-	N/10mm	2-3
Schwerwiderstand	-	-	Keine Trennung
Grenztemperatur	-	°C	180
Kurzzeitbelastung (1 Stunde)	-	°C	350
Spannungsprüfung	-	-	Keine Durchschlag
Durchschlagsspannung	VDE 0303	V _{eff}	≥6.000
Elektrolytische Korrosionswirkung	-	-	A 1,0
Reißkraft	-	N/10mm	40-60
Reißdehnung	-	%	40-70

Zur Beachtung:

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisolierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte