

Dichtungsmaterialien

BISCO® HT-800 Silikon, mittlere Zellstruktur

Material: BISCO® HT-800 ist ein mittelweicher geschlossenzelliger Silikonschaum.

Eigenschaften: BISCO® HT-800 ist ein vielseitiges Silikon mit mittlerer Härte, das die Leichtigkeit eines Schaums bietet sowie eine erhöhte Abdichtungseigenschaft eines üblichen Moosgummis. BISCO® HT-800 ist resistent gegen UV-Licht, Ozon und extrem hohe Temperaturen.

Anwendung: BISCO® HT-820 wird zur Dichtung und zum Schutz verschiedenster Gehäuse in der Outdoor-Kommunikation, Elektronik und Beleuchtung verwendet. Es bietet Schutz vor windbedingtem Regen und Feuer. BISCO® HT-800 verringert Erschütterungen und dient auch als Isolation von Vibrationen.

Lieferformen: BISCO® HT-820 kann als Zuschnitt oder Stanzteil sowie selbstklebend geliefert werden. Andere Lieferformen auf Kundenanfrage.

Dr. Dietrich Müller GmbH

BISCO® HT-800 Silikon, mittlere Zellstruktur

Eigenschaften	Testmethode	Einheit	Wert
Physikalische Eigenschaften			
Farbe			Schwarz, grau, rot
Dicke		mm	0,80 – 12,70
Standardbreite		mm	914
Dichte	ASTM D 1056	Kg/m ³	352
Druckdämpfung, 25%	ASTM D 1056	kPa	62
Druckverformungstest, 70°C/100°C	ASTM 1056	% max.	<1 / <5
Zugkraft	ASTM D 412	kPa	310
Dehnung	ASTM D 412	%	80
Brennbarkeit und Ausgasung			
Flammresistenz	UL 94		V-0, HF-1
Flammenausbreitungsindex	ASTM E 162	L _s	<25
Rauchdichte, 4 min./ 1,5 min.	ASTM E 662	D _s	<50 / <20

Eigenschaften	Testmethode	Einheit	Wert
Umwelteigenschaften			
Wasseraufnahme, RT, 24 h		%	1,40
Elektrische & thermische Eigenschaften			
Dielektrische Konstante	ASTM D 150		1,42
Durchschlagsfestigkeit	ASTM D149	V/mil	3583
Dry arc Resistenz	ASTM D 495	Sek.	92
Volumenwiderstand	ASTM D 257	Ohm-cm	10 ¹⁴
Wärmeleitfähigkeit	ASTM C 518	w/mK	0,09
Temperaturresistenz			
Flexibilität bei -55°C	ASTM D 1056		Bestanden
Empfohlene Gebrauchstemperatur		°C	-55 bis +200

Dr. Dietrich Müller GmbH

BISCO® HT-800 Silikon, mittlere Zellstruktur

Zur Beachtung:

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Dr. Dietrich Müller GmbH