

Dr. Dietrich Müller GmbH Zeppelinring 18 D-26197 Ahlhorn Tel.: +49 (0) 44 35 - 97 10 10 Fax: +49 (0) 44 35 - 97 10 11 Info@mueller-ahlhorn.com

# **Technische Folien**

## Tecfilm® PP TC 00172

Aufbau: Tecfilm® PP TC 00172 ist eine Polypropylen-Folie, die in weißer Farbe

erhältlich ist.

Eigenschaften: Tecfilm® PP TC 00172 besticht durch gute elektrische, mechanische und

physikalische Eigenschaften und kann außerdem gut verarbeitet werden. Tecfilm® PP TC 00172 ist laut UL94 bis zu einer Dicke von 0,20 mm VTM-0

und in dem Dickenbereich von 0,41 bis 3,0 mm V-0 eingestuft.

Anwendungen: Tecfilm® PP TC 00172 kann in verschiedenen Anwendungen, wie z.B. zur

Verpackung, als Behälter oder Rohr eingesetzt werden.

**Standardfarbe:** Tecfilm® PP TC 00172 wird in einer weißen Farbe geliefert.

Lieferformen: Tecfilm® PP TC 00172 kann auf Rolle oder als Band, Zuschnitt und

Stanzteil sowie selbstklebend geliefert werden. Andere Lieferformen auf

Kundenanfrage.

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisolierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte



Dr. Dietrich Müller GmbH Zeppelinring 18 D-26197 Ahlhorn Tel.: +49 (0) 44 35 - 97 10 10 Fax: +49 (0) 44 35 - 97 10 11 Info@mueller-ahlhorn.com

### Tecfilm® PP TC 00172

Eigenschaft	Test- methode	Einheit	Werte					
Dicke	-	mm	0,127	0,250	0,430	0,760	1,020	1,570
Toleranz	-	mm	±0,025	+0,08/- 0,04	+0,08/- 0,03	±0,05	±0,05	±0,10
Ausbeute Laufrichtung	ASTM D882	psi	4400					
Ausbeute Querrichtung	ASTM D882	psi	3200					
Dichte	ASTM D792	g/cc	1,035					
Entflammbarkeit	UL94	-	VTM-0	VTM-0	V-0	V-0	V-0	V-0
Sauerstoffindex	ASTM D2863	-	29					
Wasseraufnahme	ASTM D570	%	0,06					
Formbeständigkeitstemp eratur bei 66 psi	ASTM D648	°C	121					
Relativer thermischer Index, elektrisch	UL 746 B	°C	115					
Relativer thermischer Index, mechanisch ohne Schlag	UL 746 B	°C	115					
Oberflächenenergie	ASTM D2578	dynes/cm	≥50*	≥50	≥50	≥50	≥50	≥50
Durchschlagsspannung	ASTM D149	Volt	13125	22000	24820	3240 0	3780 0	4526 0
Durchschlagsfestigkeit	ASTM D149	Volt/mil	2625	2200	1460	1080	945	730
Durchgangswiderstand	ASTM D257	Ohm-cm	3,97 x 10 <sup>15</sup>					
Dielektrische Konstante	ASTM D150	-	2,30					
Verlustfaktor	ASTM D150	-	0,0019					
Lichtbogenwiderstand	UL 746 A	-	200	200	162	200	200	200
HVTR-Test	UL 746 A	-	0,0					
Heißdrahttest	UL 746 A	Sekunde n	9	7	9	12	12	12
Kriechstromfestigkeit	ASTM D3638	Volt	600					

<sup>\*</sup>nur eine Seite behandelt

**Markeninformation:** Tecfilm® ist eine eingetragene Marke der Dr. Dietrich Müller GmbH, Deutschland.

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisolierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte
- Technische Folien



Dr. Dietrich Müller GmbH Zeppelinring 18 D-26197 Ahlhorn Tel.: +49 (0) 44 35 - 97 10 10 Fax: +49 (0) 44 35 - 97 10 11 Info@mueller-ahlhorn.com

#### Tecfilm® PP TC 00172

#### Zur Beachtung:

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Dr. Dietrich Müller GmbH

- Elektroisolierstoffe
- Dichtungen
- Wärmeleitprodukte