

Flächendichtungsprodukte

Flexseal® FFKM FS 30239

Beschreibung: Flexseal® FFKM FS 30239 hat eine ausgezeichnete chemische Korrosionsbeständigkeit und ist beständig gegen organische Säuren, anorganische Säuren, Alkalien, Ester, Ether, Ketone, Aldehyde usw.. Flexseal® FFKM FS 30239 hat eine hervorragende Hitzebeständigkeit und Heißluftalterungseigenschaften. Es ist geeignet für Umgebungen mit hohen Temperaturen, wie z.B. bei Halbleiter-Prozessen. Flexseal® FFKM FS 30239 hat eine maximale Arbeitstemperatur ist 230°C.

Anwendungen: Flexseal® FFKM FS 30239 wird hauptsächlich zur Herstellung von Dichtungsteilen wie O-Ringen, Unterlegscheiben, Flanschen, Ventilgehäusen, Klappen, Pumpengehäusen und -statoren, metallgebundenen Teilen, Membranen, Profilen verwendet. Flexseal® FFKM FS 30239 kommt zu dem in der petrochemischen Industrie, der Luft- und Raumfahrtindustrie und der Halbleiterindustrie zur Anwendung.

Farbe: Schwarz

Lieferformen: Flexseal® FFKM FS 30239 kann als Zuschnitt oder Stanzteil geliefert werden. Andere Lieferformen auf Kundenanfrage.

Flexseal® FFKM FS 30239

Eigenschaft	Test-Methode	Einheit	Wert
Härte	ASTM D2240	Shore A	74
Modulus bei 100%	ASTM D412 , 500mm/min	MPa	14,1
Zugfestigkeit	ASTM D412 , 500mm/min	MPa	21,8
Bruchdehnung	ASTM D412 , 500mm/min	%	158
Druckverformungsrest Kompressibilität bei 25% 24h×200°C	ASTM D395B , 214 O-RING	%	13
Sprödigkeit bei niedrigen Temperaturen	ASTM D746-2007	°C	-20
Hohe Temperaturbeständigkeit		°C	+230
Beständigkeit gegen Dampf und heißes Amin			Nein

Chemische Beständigkeit

Säure	Exzellent
Alkali	Sehr gut
Alkohol	Exzellent
Aldehyd	Exzellent
Ammoniak (Raumtemperatur)	Sehr gut
Amin (>70°C)	Gut
Ether	Exzellent
Ester	Exzellent
Ketone	Exzellent
Überhitztes Wasser, Dampf	Exzellent
Starkes Oxidationsmittel	Gut
Oxiran, Epoxypentan	Sehr gut
Aromatisches Alkyl, aliphatisch Öl auf Kohlenwasserstoffbasis	Exzellent

Flexseal® FFKM FS 30239

Markeninformation: Flexseal® ist eine eingetragene Marke der Dr. Dietrich Müller GmbH, Deutschland.

Zur Beachtung: Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
