

Elektroisolierstoffe

Flexiso® 3020 FI 11020

Aufbau: Flexiso® 3020 FI 11020 wird aus reinem und ungebleichtem Sulfatzellstoff bindemittelfrei hergestellt.

Eigenschaft: Flexiso® 3020 FI 11020 ist kalandriert und besitzt gute Zug- und Druckfestigkeit sowie gute Verträglichkeit und Imprägnierfähigkeit mit Tränk- und Träufelharzen. Flexiso® 3020 FI 11020 ist einsetzbar in Anwendungen der Isolierstoffklasse A (105°C).

Anwendung: Flexiso® 3020 FI 11020 wird in elektrischen Anwendungen als Endsternisolation in Statoren und Rotoren und als Spulenkörper in Transformatoren verwendet. Flexiso® 3020 FI 11020 entspricht der IEC-Norm P.6.1 A IEC 60641-3-2.

Lieferformen: Flexiso® 3020 FI 11020 wird standardmäßig in einer Dicke von 0.1 bis 1,0 mm geliefert. Das Format ist in Rollen mit einer Breite von 1000 mm geliefert. Weitere Formate, Zuschnitte, Stanzteile oder Formteile werden nach Kundenanforderungen und auf besondere Anfrage gefertigt.

Lagerbedingungen: Flexiso® 3020 FI 11020 ist unter Normalbedingungen (20°C, 50% r. F.) und in der Originalverpackung unbegrenzt lagerfähig. Das Material sollte vor Feuchtigkeit, Trockenheit und direkter Sonnen- und UV- Einstrahlung sowie jeder Wärmeeinwirkung geschützt werden.

Flexiso® 3020 FI 11020

Eigenschaft	Test- methode	Einheit	Werte					
			0,10 ± 0,01	0,15 ± 0,02	0,20 ± 0,02	0,25 ± 0,02	0,30 ± 0,03	0,40 ± 0,04
Dicke	IEC 641	mm	0,10 ± 0,01	0,15 ± 0,02	0,20 ± 0,02	0,25 ± 0,02	0,30 ± 0,03	0,40 ± 0,04
Flächengewicht	IEC 641	g/m ²	120 ± 10%	180 ± 10%	240 ± 10%	300 ± 10%	360 ± 10%	480 ± 10%
Flächenausbeute	IEC 641	m ² /kg	8.3	5.6	4.2	3.3	2.8	2.1
Dichte	IEC 641	g/m ³	1.00 - 1.20	1.00 - 1.20	1.00 - 1.20	1.00 - 1.20	1.00 - 1.20	1.00 - 1.20
Feuchtigkeitsgehalt	IEC 641	%	≤8	≤8	≤8	≤8	≤8	≤8
Aschegehalt	IEC 641	%	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5
Zugfestigkeit:								
längs	IEC 641	N/mm ²	≥65	≥65	≥65	≥65	≥65	≥65
quer	IEC 641	N/mm ²	≥35	≥35	≥35	≥35	≥35	≥35
Dehnung								
längs	IEC 641	%	≥2.5	≥2.5	≥2.5	≥2.5	≥2.5	≥2.5
quer	IEC 641	%	≥6.5	≥6.5	≥6.5	≥6.5	≥6.5	≥6.5
Schrumpfung	IEC 641	%	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0
Leitfähigkeit d. wässrigen Auszugs	IEC 641	μS/cm	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200
Durchschlags- festigkeit	IEC 641	kV/mm	≥8.0	≥8.0	≥8.0	≥8.0	≥10.0	≥10.0

Eigenschaft	Test- methode	Einheit	Werte					
			0,50 ± 0,05	0,60 ± 0,05	0,70 ± 0,05	0,80 ± 0,05	0,90 ± 0,05	1,00 ± 0,07
Dicke	IEC 641	mm	0,50 ± 0,05	0,60 ± 0,05	0,70 ± 0,05	0,80 ± 0,05	0,90 ± 0,05	1,00 ± 0,07
Flächengewicht	IEC 641	g/m ²	600 ± 10%	720 ± 10%	840 ± 10%	960 ± 10%	1080± 10%	1200 ± 10%
Flächenausbeute	IEC 641	m ² /kg	1.7	1.4	1.2	1.0	0.90	0.80
Dichte	IEC 641	g/m ³	1.00 - 1.20	1.00 - 1.20	1.00 - 1.20	1.00 - 1.20	1.00 - 1.20	1.00 - 1.20
Feuchtigkeitsgehalt	IEC 641	%	≤8	≤8	≤8	≤8	≤8	≤8
Aschegehalt	IEC 641	%	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5
Zugfestigkeit:								
längs	IEC 641	N/mm ²	≥65	≥65	≥65	≥65	≥65	≥65
quer	IEC 641	N/mm ²	≥35	≥35	≥35	≥35	≥35	≥35
Dehnung								
längs	IEC 641	%	≥2.5	≥2.5	≥2.5	≥2.5	≥2.5	≥2.5
quer	IEC 641	%	≥6.5	≥6.5	≥6.5	≥6.5	≥6.5	≥6.5
Schrumpfung	IEC 641	%	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0	≤2.0
Leitfähigkeit d. wässrigen Auszugs	IEC 641	μS/cm	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200	≤200
Durchschlags- festigkeit	IEC 641	kV/mm	≥10.0	≥10.0	≥10.0	≥10.0	≥10.0	≥10.0

Flexiso® 3020 FI 11020

Markeninformation: Flexiso® ist eine eingetragene Marke der Firma Dr. Dietrich Müller GmbH, Deutschland.

Zur Beachtung: Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter und Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Je nach Einzelfall empfehlen wir Rücksprache mit uns. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
